CIREX

AUTOLISSANT P3
PROFIL TRES ECOLOGIQUE ET HAUTE RESISTANCE

LES "PLUS" PRODUIT

- **Tous supports (chape fluide, béton allégé, bois, ancien carrelage,...)**
- **Faible et fortes épaisseurs**
- **Régularité et rapidité de prise**
- **Facilité de mise en oeuvre (pompable)**
- **Sans tension**

DOMAINES D'APPLICATION

- Sols Intérieurs

Supports admissibles (1)

- Chape fluide ciment
- Chape anhydrite
- Chape rapportée
- Chape incorporée
- Dalle surfacée en béton (grenaillée ou primairisée et sablée à refus avec 533 UTAREP H80F)
- Elément préfabriqué
- Plancher chauffant (eau chaude ou réversible)
- Plaque de plâtre (Prégychape)
- Béton et mortiers allégés, d ≥ 0,65
- Système d'étanchéité liquide (type 588).
- Ancien carrelage (2) / Tommettes (2) poncés
- Peinture poncée (2)
- Pour tout autre support, nous consulter.

(1) Associés avec le primaire indiqué au § préparation des supports, en fonction de la porosité.
(2) Supports spéciaux, se reporter à la préparation des supports : utiliser le primaire 163 OMNISOL.

Ce produit nécessite obligatoirement, après sèchage (48 à 72 h selon température) un recouvrement.

CARACTERISTIQUES

- **Couleur :** poudre blanche
- **Densité :** 1 ± 0,1
- **Granulométrie :** 0 à 0,5 mm
- **Composition :** liants hydrauliques, charges minérales et adjuvants spéciaux.

Caractéristiques d'utilisation

- Pouvoir autolissant bon jusqu'à 30 min
- Durée de vie du mélange : 40 min ± 5 min
- Délai de mise en circulation légère : 3 heures

Performances

- Adhérence à 28 jours (MPa) : >1
- Flexion à 28 jours : >5 MPa
- Compression à 28 jours : 28-30 MPa
- Résistance à l'abrasion (Taber) : 2 à 3 g

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports doivent être conformes sains, solides, secs, propres, non fissués, exempts de graisse, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Eliminer par grattage, puis par balayage ou aspiration les traces de laitance, de peinture, de colle, d'enduit mural ou de lissage P2. Les sols souillés de cire, de graisse ou de peinture doivent être décapés.

Préparation du produit

- Mélanger un sac de 25 kg de **CIREX** entre 6,2 et 6,4 litres d'eau, soit environ 26% d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, homogène et sans grumeau, afin d'éviter tous risques de grumeaux, tamiser entre chaque gachée.
- Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique à vitesse rapide.
- Laisser reposer la gâchée 3 min.
- Remélanger juste au moment de l'emploi.
- Couper le chauffage sur les sols chauffants 48 h avant l'application de l'enduit.
- Remettre progressivement en température 48 h après la pose du revêtement.
- Protéger des courants d'air et du soleil pendant les premières heures.
- Dans tous les cas, les supports doivent être dépoussiérés.

Supports poreux

(goutte d'eau absorbée en moins d'1 min) et supports normalement absorbants (goutte d'eau absorbée entre 1 et 5 min).

- Application sur fond sec du primaire **124 PROLIPRIM** puis attendre son séchage complet.

Supports lisses ou fermés

(goutte d'eau absorbée en plus de 5 min).

- Application sur fond sec du primaire **163 OMNISOL,** puis attendre son séchage complet.

Application

- Etaler le produit sur le support en une seule passe à l'aide d'une lisseuse inox par de larges mouvements de va-et-vient.
- A l'aller, tirer à zéro en tenant la lisseuse presque verticalement, permettant ainsi de chasser les bulles d'air. Au retour, régler l'épaisseur souhaitée en lissant avec l'outil presque horizontal.

- Epaisseurs admissibles :
  - Locaux classés P2 : 1 à 30 mm
  - Locaux classés P3 : 3 à 30 mm.

CONSOMMATION
1,5 kg /m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT
- Sac de 25 kg

PALETTISATION
- 48 sacs de 25 kg (1,2 tonne)

CONSERVATION
6 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

DOCUMENT DE REFERENCE
- Demande de certification en cours

GARANTIE
- R.P. fabricant.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.